

TEXCHARGE TC

sítotisková barva

TexCharge TC je leptací barva určená k potisku vhodně obarvených tkanin. Tisky jsou jasné a jemné na omak.

Hlavní charakteristiky

Sušení	Ředění a čištění	Sítovina	Typ ovrstvovacího roztoku	Vydatnost sítovina č.	Potiskovaný materiál	Barevná škála
Musí se tepelně vytvrzovat při 160 °C po dobu 2-3 min.	Ačkoli je připraven pro tisk, jestliže je nutné ředí se do 5% vodou Mytí vodou, aby barva nezasychala v síti. Suché barvy se musí mýt pomocí Seriwash ZT639	polyester 34 - 43 pro přímé barvy polyester 90 pro trichrom. barvy	Všechny typy odolné vodě Doporučujeme Sericol: Dirasol 915 nebo Dirasol 25 pro zvýšení životnosti vrstvy použít činidlo Sericure odolávající vodě	10-14m ² /kg na síť. 43	bavlna 100% Pouze pro tkaniny speciálně barvené pro leptací barvy	24 odstínů včetně trichromatických, fluorescentních a krycí bílé
Vlastnosti Jasně odstíny - dokonce na tmavých tkaninách, tisky jemné na omak. Vynikající tisk mokrá do mokré. Vynikající odolnost vůči praní a chemickému čištění. Možno žehlit. Odstíny zkoušeny dle normy EN71-3:1988.						

Důležité: Před každým použitím dobře promíchat. Jestliže se jedná o směs vláken, kde byly použita různá barviva, vzrůstá možnost neúplného vyleptání. Je nezbytné, aby všechny typy tkanin byly před tiskem testovány, aby se dosáhlo přijatelných výsledků při tisku a odolnosti tisků.

Informace o vytvrzování

TexCharge TC se musí tepelně vytvrzovat, aby se dosáhlo leptacího účinku. Je nutné zvolit takové podmínky při vytvrzování, aby při tepelné odolnosti tkaniny bylo dosaženo leptacího efektu. Především je nutné dávat pozor u IR sušičů, aby byly tisky dokonale vytvrzeny. Nejlepších výsledků se dosáhne tehdy, jestliže se tisky vytvrzují okamžitě.

Jestliže tisky nejsou dotvrzeny, může se objevit na povrchu po několika dnech povlak bílého prášku. Ten lze odstranit vypráním.

Je nezbytné, aby sušící zařízení bylo připojeno k odtahu zplodin.

Stálost

Světlostálost je dobrá, není menší než 6 na stupnici stanovenou pro bavlnu. Tisky mají vynikající odolnost vůči praní odpovídající ISO testu č. 1 (40 °C), 2 (50 °C), 3 (60 °C).

Tisky jsou velmi dobře stálé při chemickém čištění a přímém žehlení.

Označení na visače

Díky široké různorodosti při tisku a vytvrzování je možné, že na tkanině zůstanou chemikálie z TexCharge a vyleptaných barviv.

